

PRINTECH





DEODORANT

アンモニア

イソ吉草酸

消臭

酢酸

- 消臭成分を配合したシリコンテープです。
- 特に汗臭であるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸等に効果があります。

DE-01(WH)

DE-02(SKY BLUE)

DEODORANT

DEODORANT

DE-03(BK)

DEODORANT

DEODORANT



DEODORANT

【加工例】

消臭シリコーンテープ使用



上段/消臭シリコーンプリント



ステッチ風消臭シリコーン





試験項目 : 消臭性試験

試験結果:

項目		
消臭性	減少率(%)	
	アンモニア	95%
	酢酸	95%
	イソ吉草酸	99%

消臭性試験方法 : (一社) 繊維評価技術協議会 SEK マーク繊維製品認証基準
21. 消臭性試験(検知管法、ガスクロマトグラフ法)

ガス初発濃度 : アンモニア 100ppm
酢酸 30ppm
イソ吉草酸 約 38ppm

試験試料 : 検知管法 100cm³ , ガスクロマトグラフ法 50 cm³
測定時間 : 2時間後

※この数値はSEK基準の「汗臭」に対する項目基準をクリアしています

■下げ札もご用意できます



<<特長>>

- 腰裏に消臭成分を配合したシリコーン加工が施してあります。
- 特に汗臭のアンモニア、酢酸、イソ吉草酸等に効果があります。

